VISCOSITY CONVERSION CHART

Poise P	Centi-poise cP	Anest Iwata cup sec (NK-2)	Ford cup sec (#4)	Ford cup sec (#3)	Krebs KU	Zahn cup sec (#4)	Zahn cup sec (#2)	Saybolt SSU
0.1	10		5				16	60
	15		8				17	80
0.2	20	5	10	12			18	100
	25	8	12	15			19	130
0.3	30	11	15	19			20	150
0.4	40	14	17	25			22	210
0.5	50	16	19	29	30		24	250
0.6	60	19	21	33	33		27	320
0.7	70	21	23	36	35		30	370
0.8	80	25	26	41	37		34	430
0.9	90	29	29	45	38		37	480
1.0	100	31	31	50	40	10	41	530
1.2	120	38	36	58	43	11	49	580
1.4	140	44	41	66	46	13	53	690
1.6	160	49	45	67	48	14	56	790
1.8	180	56	51		50	16	74	900
2.0	200	63	56		52	17	82	1,000
2.2	220	69	61		54	18		1,100
2.4	240	76	67		56	20		1,200
2.6	260	83	72		58	21		1,280
2.8	280	88	76		59	22		1,380
3.0	300	96	83		60	24		1,475
3.2	320					25		1,530
3.4	340					26		1,630
3.6	360				62	28		1,730
3.8	380					29		1,850
4.0	400				64	30		1,950
4.2	420					32		2,050
4.4	440					33		2,160
4.6	460				66	34		2,270
4.8	480				67	36		2,380
5.0	500				68	37		2,480
5.5	550				69	40		2,560
6.0	600				71	44		2,900
7.0	700				74	51		3,370
8.0	800				77	58		3,880
9.0	900				81	64		4,300
10.0	1,000				85			4,600
12.0	1,200				92			5,620
14.0	1,400				95			6,480
16.0	1,600				100			7,500
18.0	1,800							8,500
20.0	2,000				103			9,400
25.0	2,500				114			11,600
30.0	3,000				121			14,500
35.0	3,500				129			15,500
40.0	4,000				133			18,500
45.0	4,500				136			21,000
50.0	5,000							23,500
60.0	6,000							28,000
70.0	7,000							32,500
80.0	8,000							37,000
90.0	9,000							41,000
100.0	10,000							48,500
150.0	15,000							69,500
200.0	20,000							93,000
300.0	30,000							140,000